


Características del producto		Requisitos (EN 13329)	
Formato	1285 x 194 x 8mm	Determinación de la perpendicularidad (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
Embalaje	Paquete: 10 laminas / 2,493m² / 17,6 kg	Determinación de los cantos rectilíneos (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m
	Palet: 40 paquetes / 99,72m² / 719 kg		
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador		Superficie a ras	(media ≤ 0,10 mm) (máx. ≤ 0,15 mm) (media ≤ 0,05 mm) (máx. ≤ 0,10 mm)
sector privado	15 años	Apertura de las juntas	(media ≤ 0,15 mm) (media ≤ 0,05 mm) (máx. ≤ 0,20 mm) (máx. ≤ 0,10 mm)
sector comercial	5 años		
Notas	- No apto para instalación encolada	Regularidad superficial del elemento	fw, cóncava ≤ 0,15 % fw, convexo ≤ 0,20 % fl, cóncava ≤ 0,50 % fl, convexo ≤ 1,00 %
	- Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones.		
	- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.		


EN 14041:2004/AC:2006


EMISSIONS CLASS INTERIEUR


www.blauer-engel.de/L2 176


TESTED PRODUCT
ID 1112 - 12854 - 001


CLASSIFIED BY
SCS Global Services


Quality
Production
Controlled
Functionality
www.tuv.com
ID: 9000017518


PEFC04-51-0507


THIRD PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15004
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Clasificación			
			
Clase de uso 23 = estancias privadas con uso intenso		Clase de uso 32 = estancias comerciales con uso medio	
El suelo laminado cumple todas las requisitos de la clase de uso designada.			
Requisitos / propiedades		Norma de ensayo	Evaluación
	Desgaste	ISO 24338, método A	AC 4 (≥ 4.000)
	Resistencia a los golpes (bola pequeña)	EN 17368	≥ 35mm
	Resistencia a los golpes (bola grande)	EN 13329, Apéndice C	≥ 750mm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5
			Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	Escala gris: Nivel ≥ 4
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN ISO 4918	Tipo W sin cambios visibles
	Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con capa base adecuada y con freno de vapor	EN 12664	0,048 m²·K/W
	Desplazamiento de muebles	EN ISO 16581	Tipo 0 sin cambios visibles
	Huella después de uso constante	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	> 1 kN/m (longitud) > 2 kN/m (anchura)
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
	Cambios dimensionales cuando cambia la humedad ambiental relativa	EN 13329, Apéndice A	≤ 0,9mm
	Hinchamiento	ISO 24336 (≤ 18 %)	Basic 400: ≤ 15 % Basic 400V: ≤ 13 %
	Resistencia al agua	ISO 4760	Requisitos cumplidos (24h)
	Resistencia al despegado	EN 13329, Apéndice B	≥ 1,8 N/mm²
	Resistencia a los arañazos	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia al delizamiento en superficies inclinadas	EN 16165	Estructura sedosa mate: R10 Estructura natur mate: R9
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Laminat_Basic-400_ES_20240401
Fecha:	01.01.2014	Actualización:	www.parador.de/es/servicios/descargas/laminado
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.04.2024